

Инструкция по эксплуатации и ГОСТ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Требования к оценке качества плёночных фасадов разработаны в соответствии с ГОСТ 16371-93. Производственными дефектами считаются оптические или механические отклонения, если они хорошо видны невооруженным глазом. Качество изделий оценивается в помещении при дневном освещении под углом 90° к поверхности без применения увеличительных средств, с расстояния не менее 0,5 метра, время осмотра 30 секунд.

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ КАЧЕСТВА

- незначительная «шагрень» на торцах фасада, а также в местах глубокой фрезеровки, обусловленные внутренней неоднородной структурой МДФ;
- вмятины размером до 2 мм, но не более 1 шт. на 0,3 м²;
- малозаметные риски под пленкой ПВХ до 8 мм;
- проявления структуры МДФ на лицевой поверхности фасада под плёнкой ПВХ;
- микрополосы и пятна на фасадах МДФ в пленке ПВХ «металлик», которые возникают из-за специфических свойств «металлизированной» пленки;
- перекося направления текстуры пленки до 5 мм;
- непропечатки рисунка, пятна, точки на плёнке размером до 1 мм, но не более 1 шт. на 0,3 м²;
- вкрапления под плёнкой ПВХ (пылевые, клеевые, и т.п.) не более 3 шт. на 0,3 м²;
- цветовой оттенок пленки может отличаться в зависимости от партии поставки, дозаказ изделия может отличаться от основного заказа;
- пленки ПВХ «под дерево» имитируют структуру древесины, т.е. имеют непредсказуемое чередование темных и светлых полос, сучков и годовых колец разных размеров и конфигураций;
- локальное изменение цвета и незначительное растягивание текстуры по торцам, а также микронадрывы пленки ПВХ на углах после запрессовки (технологические особенности изготовления);
- заделанные сколы мебельным воском на обратной стороне детали;
- разность фактур и оттенков, незначительные царапины и риски на обратной стороне фасадов;
- механические или иные дефекты защитной пленки на изделии;
- внешний вид патинированного фасада может отличаться от представленного образца, ввиду того, что процесс нанесения патины является художественной ручной работой, абсолютная повторяемость исполнения невозможна;
- минимальная разнооттеночность патины во фрезеровке, углах и на пласти, а также минимальное отклонение ширины декора патины;

- отклонения геометрических и прямолинейных размеров детали:

интервалы размеров (мм)	предел отклонения (мм)
до 400	+/- 0,5
от 400 – 1000	+/- 1,5
от 1000 – 2000	+/- 2
от 2000 и более	+/- 3

- покособленность (изгиб мебельной детали или фасада в плоскости):

Длиной и шириной более 300 мм и менее 600 мм	0,4 мм
Длиной более 600 и шириной менее 600 мм	2 мм
Длиной и шириной более 600 мм	3,5 мм
Для детали более 1500 мм	5 мм

- изменение хорды радиусного фасада (выгнутый/вогнутый) +/- 5мм от заявленных характеристик.

НЕДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ КАЧЕСТВА

- царапины и потёртости на лицевой стороне;
- отслоение пленки ПВХ в любых видах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не рекомендуется:

1. Подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, горящие конфорки, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению плёнки от основы фасада;
2. При монтаже осветительных приборов оставлять расстояние между фасадом и светильником не менее 15 см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву фасада и, как следствие, деформации плёнки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия;
3. Охлаждение фасадов ниже -20°C. При охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслаивание плёнки;
4. Длительное воздействие влаги. Это может привести к выгибанию (короблению) фасадов или разбуханию плиты МДФ;
5. Длительное воздействие прямых солнечных лучей. Это может привести к изменению цвета (выгоранию) облицовочного покрытия;
6. Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение);
7. Снимать защитную плёнку с фасадов, покрытых глянцевой, металлизированной и декоративной пленкой до сборки мебели. Но и оставлять защитную плёнку на фасадах после сборки нельзя. Это создаёт парниковый эффект, что приводит к отслоению облицовочной плёнки.
8. Применять для ухода за фасадами для очистки поверхности абразивные порошки и растворители. Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортирование деталей мебельных фасадов осуществляется всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, учитывая следующие условия:

1. Транспортировка продукции осуществляется только в крытых транспортных средствах, независимо от расстояния.
2. Перемещать продукцию необходимо только на ровной поверхности, свободной от выступающих, острых предметов, во избежание механических повреждений.
3. Перед транспортировкой все виды продукции должны быть надежно закреплены приспособлениями, обеспечивающими сохранность продукции и не вызывающими повреждения.
4. При транспортировке необходимо полностью исключить самопроизвольное перемещение изделий.
5. Во избежание разного рода повреждений необходимо укладку больших деталей осуществлять силами не менее двух человек.

Производитель не несет ответственности за повреждение груза (т.е. фасадов МДФ), возникшее при доставке через транспортную компанию-посредника. Компания гарантирует сохранность изделий при транспортировке только при соблюдении требований данной инструкции.

ХРАНЕНИЕ

1. Мебельные фасады рекомендуется хранить в сухих, проветриваемых помещениях при температуре +10°C - +25°C и относительной влажности 45-60% (ГОСТ 16371-93).
2. Продукция должна храниться в помещениях, не содержащих абразивных частиц пыли и грязи, и должна находиться изолированно от источника загрязнений.
3. Хранить продукцию необходимо на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, температура которых более 70°C, не ближе 0,5 м от стен, розеток, щитов пожарной безопасности.
4. Запрещается хранить фасады вертикально, прислонив к стене.
5. Запрещается хранить фасады в полиэтиленовой упаковке при резких перепадах температуры в течение длительного времени, во избежание парникового эффекта.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации начинается с момента получения Заказчиком фасадов (деталей) из МДФ, облицованных плёнкой ПВХ, и составляет 24 (двадцать четыре) месяца. В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах (деталях), возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов (деталей) с выявленным производственным браком. Гарантия аннулируется в следующих случаях:

1. В случае несоблюдения инструкции по эксплуатации.
2. При повреждении изделия в результате производимых Заказчиком или третьим лицом: погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа (фасады с механическими повреждениями).
3. В случаях реставрации фасадов силами Заказчика или не уполномоченным на это лицом.
4. При использовании не по назначению, например, при эксплуатации в уличных условиях.
5. В случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.д.)
6. При наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, следов воздействия химических веществ или термовоздействий, попадания большого объёма жидкости на фасады и т.д.